

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特 長	1) 無溶剤型プライマーである。 2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。
用 途	1) PVM工法用プライマー
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 3 : 1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…無色透明液状 混合物…無色透明液状

可 使 時 間

タイプ	夏用 (S)		冬用 (W)	
温 度 [°C]	20	30	5	20
可 使 時 間 [分]	60	20	100	20

比 重 1.16±0.05 (硬化物)

標 準 使 用 量 0.15kg/m<sup>2</sup>

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分  
主 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類  
硬 化 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類日 本 接 着 剤 工 業 会 産 品 登 録  
Sタイプ: J A I A - 0 1 0 1 8 7 F☆☆☆☆  
Wタイプ: J A I A - 0 1 0 1 8 8 F☆☆☆☆使 用 方 法  
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) 刷毛、ローラー等で塗布する。使 用 上 の 注 意  
1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去)  
2) 結露等湿潤面への施工は避ける。  
3) 可使時間内に塗装作業を終了する。  
4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。**⚠ 注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。