

系	統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特	長	1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) コンクリート、鉄に対する接着性に優れる。 3) 湿潤面に対する接着性に優れる。
用	途	1) あと施工アンカー定着用接着剤
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外	観 性 状	主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰白色グリース状

## 可使時間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可使時間 [分]	60	30	60	30

比	重	1. 20±0.20 (硬化物)
貯	蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 による	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
区	分	硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日	本接着剤工業会	Sタイプ：J A I A-007831 F☆☆☆☆
ノ	ンホルムアルデヒド	Wタイプ：J A I A-007832 F☆☆☆☆
製	品 登 録	

使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
---	-------	---

使	用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去) 2) ポアホール内に水がある場合は、ブロアー、ウエス拭き等で浮き水を除去する。 3) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 4) 可使時間内に充填・接着作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。
---	-------	---

⚠ 注 意
-------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。</li> </ol> |
|---|