


系	統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤															
特	長	1) コンクリート、鋼板に対する接着性に優れる。 2) 粘度が比較的 low、注入作業性に優れる。															
用	途	1) 鋼板接着注入用 2) 縦桁増設工法注入用 3) 日本道路公団「構造物維持管理要領」平成11年7月版 あと施工アンカーエポキシ樹脂適合品 4) 阪神高速道路公団認定材料 5) 旧建設省中部地方建設局認定材料															
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)															
荷	姿	10kg セット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)															
外	観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状															
可	使 時 間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬用 (W)</th> <th colspan="2">夏用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可 使 時 間 [分]</td> <td>150</td> <td>90</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)		温 度 [°C]	5	15	20	30	可 使 時 間 [分]	150	90	80	40
タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)														
温 度 [°C]	5	15	20	30													
可 使 時 間 [分]	150	90	80	40													
比	重	1.13±0.05 (硬化物)															
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類															
日	本 接 着 剤 工 業 会 社 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録	Sタイプ：J A I A-002899 F☆☆☆☆ Wタイプ：J A I A-002900 F☆☆☆☆															
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 電動ポンプまたは足踏みポンプ等で、混合物を注入する。															
使	用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。															

 注 意
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|---|