

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特 長	1) 無溶剤型プライマーである。 2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。
用 途	1) クリアクロス工法用プライマー
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 3 : 1 (重量比)
荷 姿	10kg セット (主剤 / 7.50kg、硬化剤 / 2.50kg)
外 観 性 状	主 剤...無色透明液状 硬化剤...無色透明液状 混合物...無色透明液状

可 使 時 間

タイプ	夏用 (S)		冬用 (W)	
温 度 []	20	30	5	20
可 使 時 間 [分]	60	20	100	20

比 重	1.16 ± 0.05 (硬化物)
標 準 使 用 量	0.15kg / m ²
貯 蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類 硬 化 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 結露等湿潤面への施工は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。