

系	統	2液溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特	長	1) 浸透性に優れ、コンクリート表面を強固にする。 2) 湿潤コンクリート、垂鉛めっき鋼板との付着性に優れる。 3) 耐水、耐アルカリ性に優れる。
用	途	1) コンクリート保護工法用プライマー
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 1：1（重量比）
荷	姿	10kgセット（主剤／5.00kg、硬化剤／5.00kg）
外	観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡褐色液状 混合物…淡褐色液状

可 使 時 間  
塗 装 間 隔

温 度 [ °C ]		5	10	20	30
可 使 時 間 [ 時間 ]		10	8	6	4
塗 装 間 隔	最 短 [ 時間 ]	8	6	2	1
	最 長 [ 日 ]	7	7	7	7

比 重	1.00±0.10（液比重）
標 準 塗 布 量	0.1kg/m <sup>2</sup>
貯 蔵 保 証 期 間	12か月（未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危 険 物 第 4 類 第 1 石 油 類 硬 化 剤 危 険 物 第 4 類 第 1 石 油 類
日 本 接 着 剤 工 業 会 ソ ー ボ ン ド 製 品 登 録	J A I A - 0 0 2 9 0 5 F ☆ ☆ ☆ ☆
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 均一になるまで混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去） 2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 換気の良い場所で取り扱い、火気厳禁とする。 5) 容器はその都度密栓する。

**⚠ 注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。