


系 統	2成分型ポリブタジエン系シーリング材
特 長	1) 低モジュラスであり、伸縮追従性に優れる。 2) 流し込み作業に適した流動性を有する。
用 途	1) 鋼製伸縮装置の非排水化用目地材
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 12 : 1 (重量比)
荷 姿	2kgセット (主 剤/1.846kg、硬化剤/0.154kg) 10kgセット (主 剤/9.23kg、硬化剤/0.77kg)
外 観 性 状	主 剤…黒色粘稠液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…黒色粘稠液状

## 可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
フィンガーシール促進剤[ビン]	2	1	使用しない	
可 使 時 間 [分]	40	30	40	30
指 触 乾 燥 時 間 [時間]	5	4	4	3

比 重	1.05±0.10 (硬化物)
貯蔵保証期間	9か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第4石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
使用 方 法	1) セット単位または、主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤と硬化剤を、均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) さらに、攪拌容器を換えて2回目の攪拌を行う。 4) フィンガーシール促進剤は、2回目の攪拌時に所定量を加え、十分に混合攪拌する。 5) フィンガーシールプライマーの指触乾燥後、フィンガーシールを流し込み充てんする。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 配合比が12:1なので混合攪拌は十分に行い、容器を換えての2回攪拌を行う。 3) 促進剤は、可使時間が短くなるので、2回目の攪拌時に加える。 4) 可使時間内に作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。 6) プライマーとして、フィンガーシールプライマーを使用する。

 <b>注 意</b>
--

- |   |
|---|
| 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。<br>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。<br>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。<br>4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|---|