

製品規格表



製品名 ショーボンド DDグラウト

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.10 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20℃	mPa·s	7000~16000
チキソトロピック係数	JIS K6833	20℃	—	4~6
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	1.0×10 ³ 以上
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	40以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	30以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10以上
付着強さ	JIS A6909	20℃、7日間	N/mm ²	1.5以上