製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：4）

（切削面不陸調整材）

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	JIS K7112	20℃、7 日間	—	1.90 ± 0.20
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	50 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	1000 以上
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7 日間	N／mm^2	30 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7 日間	N／mm^2	7 以上

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5 号）＝１：４