製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　Ｌパテ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	JIS K7112	20℃、7 日間	—	0.70 ± 0.15
可　使　時　間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	20 以上
曲　げ　強　さ	JIS K7203	20℃、7 日間	N／mm^2	11 以上
付　着　強　さ※	JIS A6909	20℃、7 日間	N／mm^2	2.0 以上

※ 付着強さは、プライマーとして、ＨＢプライマーを使用