

製品規格表



製品名 ショーボンド WBシール

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.65 ± 0.10
可使時間	温度上昇法	20℃	分	60 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(2.0~7.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	35 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m ²	1.5 以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	80 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上
付着強さ	建研式	湿潤、7日間	N/mm ²	1 以上 又は コンクリート破壊