

製品規格表



製品名 ショーボンド グラウトTK-II

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.15 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	3000 以下
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(1.5~3.5) × 10 ³
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	35 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上