

製品規格表



製品名 ショーボンド ネオパテCF

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	35以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	1.0×10 ³ 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10以上
付着強さ※	JIS A6909	20℃、7日間	N/mm ²	1.5以上

※ モルタル板に、CFプライマーを塗布し指触乾燥後、CFパテを塗布し、試験体とした