

系	統	2液型エポキシ樹脂系軽量断面修復材															
特	長	1) 軽量タイプの断面修復材であり、垂直面へは5cm、天井面へは3cmまで一度に厚付けが可能である。 2) 練り混ぜが容易で施工性に優れる。															
用	途	1) コンクリートのジャンカ、角欠けなど、小断面欠損部の修復材															
配	合	主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)															
荷	姿	5kgセット (主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg)															
外	観	主 剤…灰色パテ状 硬化剤…濃灰色パテ状 混合物…灰色パテ状															
可使時間の目安		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タイプ</th> <th colspan="4">通 年 用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>100</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	タイプ	通 年 用				温 度 [°C]	5	10	20	30	可使時間 [分]	100	70	40	20
タイプ	通 年 用																
温 度 [°C]	5	10	20	30													
可使時間 [分]	100	70	40	20													
比	重	0.70±0.15 (硬化物)															
貯蔵保証期間		12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消防法による区分		主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)															
日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製品登録		J A I A - 0 0 2 9 0 3 F☆☆☆☆															
毒物及び劇物 取 締 法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当する															
使用	方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤と硬化剤ともモルタル状なので、粘土を練るように十分混合する。 3) 被着面にはHBプライマーを塗布し、塗布直後から塗布したHBプライマーに触ると手に付く状態の間にLパテをすりつけ充てんする。 4) 仕上面は焼きゴテ等で均すと仕上がりが美しい。															
使用上の注意		1) 練り混ぜ時は必ずゴム手袋を使用して、均一になるまでよく混合する。 2) プライマーを必ず塗布し、指触乾燥時間内 (ベトツキのあるうち) にLパテを充てんする。															

⚠ 注 意
-------

- |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|