

系	統	2液型エポキシ樹脂系シート含浸接着剤															
特	長	1) 繊維シートに対する含浸接着性に優れる。 2) 耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性に優れる。 3) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。															
用	途	1) PVM工法用繊維シート含浸接着剤 2) クリアクロス工法用繊維シート含浸接着剤															
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)															
荷	姿	10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)															
外	観 性 状	主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…無色透明液状 混合物…淡白色粘稠液状															
可使時間の目安		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">夏用 (S)</th> <th colspan="2">冬用 (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>50</td> <td>20</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	夏用 (S)		冬用 (W)		温 度 [°C]	20	30	5	20	可使時間 [分]	50	20	100	20
タ イ プ	夏用 (S)		冬用 (W)														
温 度 [°C]	20	30	5	20													
可使時間 [分]	50	20	100	20													
比	重	1. 10～1.30 (硬化物)															
標準塗布量		PVM工法：下塗り0.5kg/m ² 、上塗り0.3kg/m ² クリアクロス工法：下塗り0.4kg/m ² 、上塗り0.2kg/m ²															
貯蔵保証期間		12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消防法による区 分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類															
毒物及び劇物取 締 法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない															
使用 方 法		1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ローラー等で塗布面に塗布し、繊維シートを接着する。 4) 含浸・脱泡ローラーで接着剤を含浸させ、気泡や余分な接着剤をしごきとる。															
使用上の注意		1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 結露等湿潤面への施工は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。															

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|