

系 統	1 液水性シリコン樹脂系上塗り塗料
特 長	1) 塗布後の乾燥が早い。 2) 透明性に優れる。 3) 水性1液タイプの為、作業性に優れる。
用 途	1) PVM工法用上塗り塗料 2) クリアクロス工法用上塗り塗料
配 合 比	1 液型
荷 姿	16kg
外 観 性 状	乳白色液状
可使時間の目安	—
比 重	1.02
標準塗布量	0.12kg/m ² ×2回塗り
塗 装 間 隔	2時間以上、72時間以内
貯蔵保証期間	24か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	非危険物
毒物及び劇物取 締 法	該当しない
使 用 方 法	1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 2) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使用上の注意	1) 施工2～3時間以内に降雨が予想される場合は塗装を避ける。 2) 原則として気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避ける。 3) 塗装作業はムラの無いように行う。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。