

系 統	シラン・シロキサン系表面含浸材
特 長	1) NEXCO構造物施工管理要領（平成28年8月）適合品。 2) 無溶剤型であるため、有効成分が多く、コンクリート内部に深く浸透する。 3) 塗布によってコンクリートなどの被塗装体の外観を変化させない。 4) チクソ性があり、刷毛、ローラーにより1回塗布するだけで必要量がつく。 5) 浸透した含浸材は、コンクリート内部に固着し、吸水防止層を形成する。 6) 劣化因子浸透抵抗性に優れる。
用 途	1) コンクリート面の表面含浸材
配 合 比	1液型
荷 姿	14kg セット 4kg セット
外 観 性 状	淡黄色粘稠液状
可 使 時 間	—
比 重	0.90±0.05（液比重）
標 準 塗 布 量	0.2kg/m ²
貯 蔵 保 証 期 間	6か月（未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	危険物 第4類 第3石油類
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	該当しない
使 用 方 法	1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 2) 刷毛、ローラーで塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 使用可能な温度は0℃以上である。0℃未満の使用は避ける。 2) 風速5m/秒以上の場合は、施工面に風が当たらないよう養生等の対策を行った上で使用する。 3) 使用する前に、製品缶をよく揺すってから使用する。 4) コンクリートへの含浸は、コンクリートの含水状態に左右されるため、コンクリート表面含水率が8%以下の状態で塗布する。 5) 塗布作業はムラのないように行う。 6) 塗装中は換気に注意し、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。