製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＡＧプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	50以上
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N／mm^2	40以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N／mm^2	25以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	13以上
付着強さ	建研式	湿潤面 20℃、7日間	N／mm^2	1.5以上 又は コンクリート破壊