製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＣＥ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.00 ～ 1.30
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N／mm^2	40以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N／mm^2	30以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	10以上