

製品規格表



製品名 ショーボンド SBトフコート中塗

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度（混合物）	JIS K6833	23℃	Pa・s	10 ～ 200
比重（混合物）	JIS K6833	23℃	—	1.20 ～ 1.50
可使用時間	社内法 [※]	23℃	分	15以上

※社内法：混合物粘度の初期粘度が、倍の粘度になるまでの時間