製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢＲＡＣガード

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
フロー	JASS 15M-103	20℃	mm	110±20
単位容積質量	JIS A1171	20℃	kg/L	1.80±0.10
圧縮強さ	JIS A1171	20℃、7日間	N／mm^2	10.0以上
曲げ強さ	JIS A1171	20℃、7日間	N／mm^2	4.0以上

混練り配合　ＳＢＲＡＣガードパウダー　：　ＳＢＲＡＣガードリキッド　：　水　＝　１８　：　１．１　：　３．４　（重量比）

ＳＢＲＡＣガード－００