## 製品規格表



製品名 ショーボンド SBモルタルC (1:4)

試験項目	試験方法	試 験 条 件	単 位	規格値
			+ 111.	//L 111   E
比 重	水中置換法	20℃、7日間		$1.95 \pm 0.10$
圧 縮 強 度	JIS A1108	20℃、7日間	$N$ / $mm^2$	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A 1149	20℃、7日間	$kN\diagup$ mm $^2$	4.0以上
曲げ強さ	JIS R 5201	20℃、7日間	$N$ / $mm^2$	20 以上

配合:#303C:硅砂4号:硅砂7号 = 1 : 2 : 2