

| | | |
|---|-------|---|
| 系 | 統 | 2液型エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 |
| 特 | 長 | 1) 新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。 2) 接着耐久性に優れる。 3) 塗布作業性に優れる。 |
| 用 | 途 | 1) 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用 2) コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用 |
| 配 | 合 比 | 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比) |
| 荷 | 姿 | 1kg セット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 10kg セット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg) |
| 外 | 観 性 状 | 主 剤...灰白色粘稠液状 硬化剤...黄褐色粘稠液状 混合物...灰褐色粘稠液状 |

可使時間

| タ イ プ | 冬 用 (W) | | 夏 用 (S) | |
|------------|---------|----|---------|-----|
| 温 度 [] | 5 | 15 | 20 | 30 |
| 可使時間 [分] | 90 | 60 | 50 | 30 |
| 打設有効時間[時間] | 5 | 3 | 3 | 1.5 |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 比 | 重 | 1.30±0.10 (硬化物) |
| 標 | 準 使用量 | 0.8~1.2 kg/m ² (刷毛塗り) |
| 貯 | 蔵 保証期間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) |
| 消 | 防 法 による 区 分 | 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 |
| 日 | 本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録 | Sタイプ：JAIA-005053 F Wタイプ：JAIA-005054 F |

| | | |
|---|-------|---|
| 使 | 用 方 法 | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ゴムベラなどで打継ぎ面に塗布する。 4) 打設有効時間内にコンクリート(モルタル)を打設する。 5) コンクリート(モルタル)の養生を行う。 |
|---|-------|---|

| | | |
|---|-----------|--|
| 使 | 用 上 の 注 意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に塗布作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。 |
|---|-----------|--|

| |
|-------|
| ⚠ 注 意 |
|-------|

- | |
|---|
| 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。 |
|---|