

系 統	2液型エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤
特 長	1) 新コンクリート打設までの「打設有効時間」を11時間(20)有する。 2) 新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。 3) 塗布作業性に優れる。
用 途	1) 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用 2) コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)
荷 姿	10kg セット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)
外 観 性 状	主 剤...灰白色粘稠液状 硬化剤...黄褐色粘稠液状 混合物...灰褐色粘稠液状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用		
温 度 []	15	20	30
可 使 時 間 [分]	90	70	40
打 設 有 効 時 間 [時間]	20	11	6

比 重	1.30 ± 0.10 (硬化物)
標 準 使 用 量	0.8 ~ 1.2 kg/m ² (刷毛塗り)
貯 蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
日 本 接 着 剤 工 業 会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録	J A I A - 0 0 2 8 9 3 F
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ゴムベラなどで打継ぎ面に塗布する。 4) 打設有効時間内にコンクリート(モルタル)を打設する。 5) コンクリート(モルタル)の養生を行う。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に塗布作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。

⚠ 注 意

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|