

系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材

特 長 1) 耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
2) 着色が可能である。
3) 接着性に優れ、骨材、ガラス繊維に対して濡れ効果に優れる。
4) コンクリート、アスコンに対する接着性に優れている。

用 途 1) S BモルタルA用結合材
2) S BモルタルA用プライマー

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3（重量比）

荷 姿 10kg セット（主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg）

外 観 性 状 主 剤...淡白色液状
硬化剤...淡黄褐色透明液状
混合物...淡黄色液状

可 使 時 間	タ イ プ		冬 用 (W)		夏 用 (S)	
	温 度 []		5	15	20	30
	可 使 時 間 [分]		90	40	50	25

比 重 1.12 ± 0.05（硬化物）

貯蔵保証期間 12か月（未使用、冷暗所保存）

消防法による
危険物区分 主 剤 第4類 第3石油類
硬化剤 第4類 第3石油類

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) S BモルタルAの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。
4) プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。
5) 着色する場合は、レジンファルト用顔料を#303A 10kgに対し1袋添加し、攪拌機を用いて均一になるまで混合攪拌する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイトンス、汚れ、水分の除去）
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。