

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系コンクリート用結合材
- 特 長 1) 機械的強度に優れている。
2) 耐凍結融解性に優れている。
3) 耐薬品性に優れている。
4) アスコン、コンクリートとの接着性に優れている。
- 用 途 1) S Bコンクリート用結合材
2) S Bコンクリート用プライマー
- 配 合 比 主 剤：硬化剤 = 1：1 (重量比)
- 荷 姿 10kg セット (主剤 / 5.00kg、硬化剤 / 5.00kg)
- 外 観 性 状 主 剤...無色透明液状
硬化剤...黒色液状
混合物...黒色液状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 []	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	30	20

比 重 1.20 ± 0.10 (硬化物)

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 主 剤 第4類 第3石油類
硬化剤 第4類 第3石油類

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) S Bコンクリートの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。
4) プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|---|