

系 統 2液型エポキシ樹脂系アラミド繊維シート用含浸接着剤

特 長 1) アラミド繊維に対する含浸接着性に優れる。
2) 耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性に優れる。
3) 強力な接着力と優れた機械的性質を有する。
4) 上塗り塗料との付着性に優れる。

用 途 1) アラミド繊維を用いた各種コンクリート構造物の補修用
2) 阪神高速道路公団 繊維シート用接着剤適合品

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)

荷 姿 5kg セット (主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg)

外 観 性 状 主 剤…淡白色粘稠液状
硬化剤…緑色粘稠液状
混合物…緑色粘稠液状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	60	30

比 重 1.10 (硬化物)

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 主 剤 第4類 第3石油類
硬化剤 第4類 第3石油類

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) ローラー等で接着面に塗布し、アラミド繊維を貼り、含浸・脱泡ローラーで気泡や余分な樹脂をしごきとる。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。