

系	統	2液型柔軟アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料																										
特	長	1) 耐候性に優れ、光沢保持性に優れる。 2) 柔軟で伸びに優れる。 3) 耐水、耐塩水性に優れる 4) 中塗り塗料との付着性に優れる。 5) 乾燥が速い。																										
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニングの耐候性上塗り塗料 2) 各種塗装材の保護と美装																										
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 8 : 1																										
荷	姿	18kg セット (主剤 / 16kg、硬化剤 / 2kg)																										
外	観 性 状	主 剤...各色液状 硬化剤...無色透明液状																										
可	使 時 間	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">温 度 []</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">可 使 時 間 [時間]</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗 装 間 隔</td> <td>最 短 [時間]</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>最 長 [日]</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>				温 度 []		5	10	20	30	可 使 時 間 [時間]		10	7	5	3	塗 装 間 隔	最 短 [時間]	16	1	1	1	最 長 [日]	5	3	3	3
温 度 []						5	10	20	30																			
可 使 時 間 [時間]						10	7	5	3																			
塗 装 間 隔	最 短 [時間]					16	1	1	1																			
	最 長 [日]	5	3	3	3																							
塗	装 間 隔																											
比	重	1.15 (塗料比重)																										
標	準 塗 布 量	0.12kg/m ²																										
使	用 シ ン ナ ー	AU - 1 シンナー 30 ~ 50% (刷毛塗り)																										
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)																										
消	防 法 に よ る	主 剤 危険物 第4類 第2石油類																										
区	分	硬化剤 危険物 第4類 第1石油類																										
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。																										
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5 以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。																										

△ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。