

系 統 2液型柔軟アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料

特 長 1) 耐候性に優れ、光沢保持性に優れる。  
2) 柔軟で伸びに優れる。  
3) 耐水、耐塩水性に優れる  
4) 中塗り塗料との付着性に優れる。  
5) 乾燥が速い。

用 途 1) コンクリート構造物の保護ライニングの耐候性上塗り塗料  
2) 各種塗装材の保護と美装

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 8：1

荷 姿 18kg セット (主剤 / 16kg、硬化剤 / 2kg)

外 観 性 状 主 剤...各色液状  
硬化剤...無色透明液状

可 使 時 間  
塗 装 間 隔

温 度 [ ]		5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]		10	7	5	3
塗 装 間 隔	最 短 [時間]	16	1	1	1
	最 長 [日]	5	3	3	3

比 重 1.15 (塗料比重)

標 準 塗 布 量 0.12kg/m<sup>2</sup>

使用シンナー AU - 1シンナー 30～50% (刷毛塗り)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危険物 第4類 第2石油類  
硬化剤 危険物 第4類 第1石油類

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。  
3) 刷毛、ローラー等で塗布する。

使用上の注意 1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。  
2) 湿潤面への施工は避ける。  
3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。  
4) 可使時間内に塗装作業を終了する。  
5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

### △ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。