

系	統	2液型エポキシ樹脂系低温用ひび割れ注入材										
特	長	1) 湿潤面への接着性に優れる。 2) 低温硬化性に優れる。										
用	途	1) 低温用(-5 ~ 10)ひび割れ注入材										
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 3 : 2 (重量比)										
荷	姿	5kg セット (主剤 / 3kg、硬化剤 / 2kg)										
外	観 性 状	主 剤..透明液状 硬化剤..淡黄色液状 混合物..淡黄色液状										
可	使 時 間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>温 度 []</th> <th>-5</th> <th>0</th> <th>5</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可 使 時 間 [分]</td> <td>100</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	温 度 []	-5	0	5	10	可 使 時 間 [分]	100	60	30	15
温 度 []	-5	0	5	10								
可 使 時 間 [分]	100	60	30	15								
比	重	1.17 ± 0.05 (硬化物)										
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)										
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類										
日	本 接 着 剤 工 業 会 社 ノボルムアルテヒト 製 品 登 録	J A I A - 0 1 0 5 7 2 F										
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 医薬用外劇物 (メタキシリレンジアミン9%含有)										
使	用 方 法	1) セット単位または主剤・硬化剤を配合比に従って、計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) BLインジェクターまたはDDインジェクターを用いて、ひび割れに注入する。										
使	用 上 の 注 意	1) 可使時間内に、注入作業を行うこと。 2) 施工温度は -5 ~ 10 とする。										

ショーボンド BLグラウト(WW)は、低温用に開発されたひび割れ注入材です。
従来のBLグラウトの製品規格と異なりますので注意してください。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。