

- 系 統 2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
- 特 長 1) コンクリート湿潤面や鋼材に対する接着性に優れている。
2) 極めて粘度が低く、微細なひび割れ(0.2mm以下)への含浸性に優れている。
- 用 途 1) CFRP接着工法用プライマー
- 配 合 比 主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
- 荷 姿 10kg セット (主剤 / 6.67kg、硬化剤 / 3.33kg)
- 外 観 性 状 主 剤...無色透明液状
硬化剤...淡黄色透明液状
混合物...淡黄色透明液状
- 可 使 時 間
- | タ イ プ | 通 年 用 | | | |
|---------------|-------|-----|----|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 可 使 時 間 [分] | 210 | 140 | 60 | 40 |
- 比 重 1.15 (硬化物)
- 標 準 塗 布 量 0.20kg / m² (刷毛、ローラー)
- 貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
硬化剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 刷毛、ローラーで塗布する。
- 使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う(レイトンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。