

| | |
|---------|---|
| 系 統 | 2液型エポキシ樹脂系揺変性付与注入接着剤 |
| 特 長 | 1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 揺変性を付与しているため、ダレにくい。 |
| 用 途 | 1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修用 2) コンクリート躯体と外装材との浮きの部分の注入補修用 3) J I S A 6 0 2 4 硬質形エポキシ樹脂 (中粘度形) 規格適合品 |
| 配 合 比 | 主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比) |
| 荷 姿 | 1kg セット (主剤/0.67kg、硬化剤/0.33kg) 5kg セット (主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg) |
| 外 観 性 状 | 主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色粘稠液状 |

可 使 時 間

| タ イ プ | 冬用 (W) | | 夏用 (S) | |
|-------------|--------|----|--------|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 15 | 20 | 30 |
| 可 使 時 間 [分] | 90 | 40 | 70 | 30 |

比 重 1.10±0.10 (硬化物)

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 区 分
主 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
硬 化 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類日 本 接 着 剤 工 業 会 産 品 登 録
Sタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 2 F☆☆☆☆
Wタイプ: J A I A - 0 0 9 4 2 3 F☆☆☆☆使 用 方 法
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) DDインジェクターまたはBLインジェクターを用いて、ひび割れ等に注入する。使 用 上 の 注 意
1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
2) 可使時間内に作業を終了する。
3) シンナーや水を混入して使用しない。**⚠ 注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。