

系	統	2液型硬質フッ素樹脂系上塗り塗料																										
特	長	1) 耐候性に優れ、特に光沢保持性と保色性に優れる。 2) 乾燥が速い。 3) 耐水、耐塩水性、耐油性に優れる。 4) 中塗り塗料との付着性に優れる。																										
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニングの超耐候性上塗り塗料 2) CFRP工法用超耐候性上塗り塗料																										
配	合	主 剤：硬化剤 = 5：1 (重量比)																										
荷	姿	16kgセット (主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg)																										
外	観	主 剤…各色液状 硬化剤…無色透明液状																										
可	使	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">可使時間 [時間]</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗装間隔</td> <td>最短[時間]</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>最長[日]</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>				温 度 [°C]		5	10	20	30	可使時間 [時間]		5	5	5	2	塗装間隔	最短[時間]	16	16	16	16	最長[日]	7	7	7	7
温 度 [°C]						5	10	20	30																			
可使時間 [時間]						5	5	5	2																			
塗装間隔	最短[時間]					16	16	16	16																			
	最長[日]	7	7	7	7																							
装	間																											
間	隔																											
隔																												
比	重	1.31 (淡彩色塗料比重)																										
標	準	0.12kg/m ² (刷毛塗り)																										
使	用	Fシンナー 0～5% (刷毛塗り)																										
貯	蔵	12か月 (未使用、冷暗所保存)																										
消	防	主 剤 危険物 第4類 第1石油類 硬化剤 危険物 第4類 第2石油類																										
使	用	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。																										
使	用	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。																										

⚠ 注 意

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|