

|           |        |  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
|-----------|--------|--|---|---|---|----------|----|----|----|----|----|-----------|--|---|---|---|---|------|--------|----|----|----|----|-------|---|---|---|---|
| 系         | 統      | 2液型硬質フッ素樹脂系上塗り塗料   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 特         | 長      | 1) 耐候性に優れ、特に光沢保持性と保色性に優れる。<br>2) 乾燥が速い。<br>3) 耐水、耐塩水性、耐油性に優れる。<br>4) 中塗り塗料との付着性に優れる。   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 用         | 途      | 1) コンクリート構造物の保護ライニングの超耐候性上塗り塗料<br>2) CFRP工法用超耐候性上塗り塗料  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 配         | 合      | 主 剤：硬化剤 = 5：1 (重量比)  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 荷         | 姿      | 16kgセット (主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg)  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 外         | 観      | 主 剤…各色液状<br>硬化剤…無色透明液状   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 可         | 使      | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">可使時間 [時間]</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗装間隔</td> <td>最短[時間]</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>最長[日]</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table> |   |   |   | 温 度 [°C] |    | 5  | 10 | 20 | 30 | 可使時間 [時間] |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 塗装間隔 | 最短[時間] | 16 | 16 | 16 | 16 | 最長[日] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 温 度 [°C]  |        |  |   |   |   | 5        | 10 | 20 | 30 |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 可使時間 [時間] |        |  |   |   |   | 5        | 5  | 5  | 2  |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 塗装間隔      | 最短[時間] |  |   |   |   | 16       | 16 | 16 | 16 |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
|           | 最長[日]  | 7  | 7 | 7 | 7 |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 装         | 間      |  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 間         | 隔      |  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 隔         |        |  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 比         | 重      | 1.31 (淡彩色塗料比重)   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 標         | 準      | 0.12kg/m <sup>2</sup> (刷毛塗り)   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 使         | 用      | Fシンナー 0～5% (刷毛塗り)  |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 貯         | 蔵      | 12か月 (未使用、冷暗所保存)   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 消         | 防      | 主 剤 危険物 第4類 第1石油類<br>硬化剤 危険物 第4類 第2石油類   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 使         | 用      | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。<br>2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。<br>3) 刷毛、ローラー等で塗布する。   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |
| 使         | 用      | 1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。<br>2) 湿潤面への施工は避ける。<br>3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。<br>4) 可使時間内に塗装作業を終了する。<br>5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |           |  |   |   |   |   |      |        |    |    |    |    |       |   |   |   |   |

|       |
|-------|
| ⚠ 注 意 |
|-------|

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。</li> </ol> |
|---|