

系	統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特	長	1) コンクリート、金属の接着性に優れる。 2) ペースト状のため、水平面への鉄筋の埋め込み接着に適する。 3) 耐水性、耐薬品性に優れる。
用	途	1) 金属相互の接着 2) 金属とコンクリートの接着 3) 鉄筋の埋め込み接着
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	1kg セット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 10kg セット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外	観 性 状	主 剤...白色ペースト状 硬化剤...黒色ペースト状 混合物...灰白色ペースト状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [ ]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	150	70	60	30

比 重 1.70 ± 0.10 (硬化物)

貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分  
主 剤 第4類 第3石油類  
硬化剤 第4類 第3石油類日 本 接 着 剤 工 業 会 社  
ノンホルムアルデヒド  
製 品 登 録  
Sタイプ：JAIA-005055 F  
Wタイプ：JAIA-005056 F使 用 方 法  
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) 接着面に、ゴムベラなどを用いて塗布し充てん・接着を行う。使 用 上 の 注 意  
1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)  
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。  
3) 可使時間内に作業を終了する。  
4) シンナーや水を混入して使用しない。**⚠ 注 意**

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。