

| 系 | 統 | 2液型エポキシ樹脂系接着剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---------|---------|--|---------|--|---------|---|----|----|----|-------------|-----|----|----|----|
| 特 | 長 | 1) コンクリート、金属の接着性に優れる。 2) ペースト状のため、水平面への鉄筋の埋め込み接着に適する。 3) 耐水性、耐薬品性に優れる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用 | 途 | 1) 金属相互の接着 2) 金属とコンクリートの接着 3) 鉄筋の埋め込み接着 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 | 合 比 | 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷 | 姿 | 1kg セット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 10kg セット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外 | 観 性 状 | 主 剤...白色ペースト状 硬化剤...黒色ペースト状 混合物...灰白色ペースト状 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可 | 使 時 間 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬 用 (W)</th> <th colspan="2">夏 用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 []</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可 使 時 間 [分]</td> <td>150</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | タ イ プ | 冬 用 (W) | | 夏 用 (S) | | 温 度 [] | 5 | 15 | 20 | 30 | 可 使 時 間 [分] | 150 | 70 | 60 | 30 |
| タ イ プ | 冬 用 (W) | | 夏 用 (S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 温 度 [] | 5 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 可 使 時 間 [分] | 150 | 70 | 60 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 比 | 重 | 1.70 ± 0.10 (硬化物) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯 | 蔵 保 証 期 間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消 | 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 | 主 剤 第4類 第3石油類 硬化剤 第4類 第3石油類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日 | 本 接 着 剤 工 業 会 ソ ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 製 品 登 録 | Sタイプ：JAIA-005055 F Wタイプ：JAIA-005056 F | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使 | 用 方 法 | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 接着面に、ゴムベラなどを用いて塗布し充てん・接着を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使 | 用 上 の 注 意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------|
| ⚠ 注 意 |
|-------|

- | |
|---|
| 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。 |
|---|