

系	統	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤																		
特	長	1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 高温での機械特性に優れている(80以下)。 3) 常温硬化タイプの中で、優れた耐熱特性を有している。																		
用	途	1) 耐熱性を必要とする箇所の注入接着用																		
配	合	Sタイプ 主 剤：硬化剤 = 7 : 3 (重量比) Wタイプ 主 剤：硬化剤 = 3 : 1 (重量比)																		
荷	姿	Sタイプ 10kg セット (主剤 / 7.00kg、硬化剤 / 3.00kg) Wタイプ 10kg セット (主剤 / 7.50kg、硬化剤 / 2.50kg)																		
外	観	Sタイプ 主 剤...無色透明液状 硬化剤...淡黄色透明液状 混合物...淡黄色透明液状		Wタイプ主 剤...淡褐色透明液状 硬化剤...淡黄色透明液状 混合物...淡黄色透明液状																
可	使	時 間																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬用(W)</th> <th colspan="2">夏用(S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 []</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>120</td> <td>90</td> <td>120</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>				タ イ プ	冬用(W)		夏用(S)		温 度 []	5	15	20	30	可使時間 [分]	120	90	120	45
タ イ プ	冬用(W)		夏用(S)																	
温 度 []	5	15	20	30																
可使時間 [分]	120	90	120	45																
比	重	1.15 ± 0.05 (硬化物)																		
貯	蔵	保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)																		
消	防	法 による 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 区 分 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類																		
日	本	接 着 剤 工 業 会 Sタイプ JAIA - 010431 F ソ ー ル ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド Wタイプ JAIA - 010432 F 製 品 登 録																		
使	用	方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 電動ポンプまたは足踏みポンプ等で、混合物を注入する。																		
使	用	上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。																		

 注 意
--

- | |
|---|
| 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。 |
|---|