

系	統	2液型エポキシ樹脂系接着剤															
特	長	1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) HBシート、HBテープの含浸接着性に優れる。															
用	途	1) 旧日本道路公団、構造物施工管理要領「はく落防止性能の照査基準」適合 ハイブリッドシート工法に使用する接着剤 2) 社団法人 日本鉄道施設協会「東海道新幹線鉄筋コンクリート構造物、コンク リート保護材」A種、C種適合 ハイブリッドシート工法に使用する接着剤 3) HBテープに使用する接着剤															
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1 (重量比)															
荷	姿	3kgセット (主剤/2.25kg、硬化剤/0.75kg) 10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)															
外	観 性 状	主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰色グリース状															
可	使 時 間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="2">冬 用 (W)</th> <th colspan="2">夏 用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>100</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)		温 度 [°C]	5	15	20	30	可使時間 [分]	100	40	60	20
タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)														
温 度 [°C]	5	15	20	30													
可使時間 [分]	100	40	60	20													
比	重	1.15 (硬化物)															
標	準 使 用 量	1.0kg/m ²															
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)															
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)															
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ハイブリッドシート工法の施工マニュアルを熟読し、施工する。															
使	用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) ハイブリッドシート工法では、貼り付け1回当たりの必要量を確認すると同時に、可使時間内に、含浸・接着作業を終了する。															

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。