

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材
- 特 長 1) 湿潤面への接着性に優れる。
2) 硬化性に優れる。
- 用 途 1) 日本道路公団、床版上面補強対策工施工指針(案)(2003年10月改訂)
床版面繊維シート接着工に係わる施工指針 切削面不陸調整材の品質規格に適合
するショーボンドJH-3モルタル(1:4)の結合材およびプライマー
2) JH-3モルタルの結合材およびプライマー
- 配 合 比 主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
- 荷 姿 10kg セット (主剤 / 6.67kg、硬化剤 / 3.33kg)
- 外 観 性 状 主 剤...無色透明液状
硬化剤...淡黄色透明液状
混合物...淡黄色透明液状
- 可 使 時 間
- | タ イ プ | 冬用(W) | | 夏用(S) | |
|---------|-------|----|-------|----|
| 温 度 [] | 5 | 15 | 20 | 30 |
| 可使時間[分] | 40 | 20 | 20 | 7 |
- 比 重 1.25 ± 0.10 (硬化物)
- 貯 蔵 保 証 期 間 12か月(未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 主 剤 第4類 第3石油類
硬化剤 第4類 第3石油類
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) モルタルの配合にしたがって、モルタルの練り混ぜを行う。
4) プライマーとして使用する時は、刷毛などで打設面に塗布する。
- 使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。

注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。