

系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル

特 長 1) 湿潤面への接着性に優れる。
2) 速硬化性に優れる。

用 途 1) CFRP補強床版用不陸調整モルタル

配 合 比	JH-3	フリーマントル5号硅砂
	10kg	30kg

荷 姿 JH-3 10kgセット(主剤+硬化剤)
フリーマントル5号硅砂 30kg/袋

可使時間および
養生時間

結合材のタイプ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 []	5	15	20	30
可使時間 [分]	60	40	35	20
養生時間 [時間]	6	3	3	2

比 重 1.80±0.20 (硬化物)

使 用 方 法 1) JH-3の主剤と硬化剤を配合比にしたがって、セット単位または計量して使用する。
2) 主剤と硬化剤を均一になるまで混合攪拌する。
3) 所定量のフリーマントル硅砂をモルタルミキサー等に入れ、攪拌しながらJH-3を加え、均一になるまで攪拌する。
4) 敷設面に所定の厚さでモルタルを打設する。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 可使時間内に作業を行う。
3) 高温時には可使時間が短いため、速やかに作業を行う。
4) 硬化し始めたモルタルは使用しない。

△ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細についてはショーボンド JH-3の製品安全データシート(MSDS)を参照してください。