

系	統	2液型エポキシ樹脂系軽量断面修復材
特	長	1) 軽量タイプの断面修復材であり、垂直面へは5cm、天井面へは3cmまで一度に厚付けが可能である。 2) 練り混ぜが容易で施工性に優れる。
用	途	1) コンクリートのジャンカ、角欠けなど、小断面欠損部の修復材
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1（重量比）
荷	姿	5kgセット（主剤/3.33kg、硬化剤/1.67kg）
外	観 性 状	主 剤...灰色パテ状 硬化剤...濃灰色パテ状 混合物...灰色パテ状

可 使 時 間

タ イ プ	通 年 用			
温 度 []	5	10	20	30
可使時間 [分]	100	70	40	20

比 重 0.70±0.10（硬化物）

貯蔵保証期間 12か月（未使用、冷暗所保存）

消 防 法 に よ る 区 分
主 剤 指定可燃物 合成樹脂類（その他のもの）
硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類（その他のもの）

日本接着剤工業会
ノンホルムアルデヒド
製 品 登 録
J A I A - 0 0 2 9 0 3 F

使 用 方 法
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤と硬化剤ともモルタル状なので、粘土を練るように十分混合する。
3) 被着面にはHBプライマーを塗布し、塗布直後から塗布したHBプライマーに触ると手に付く状態の間にLパテをすりつけ充てんする。
4) 仕上面は焼きゴテ等で均すと仕上がりが美しい。

使用上の注意
1) 練り混ぜ時は必ずゴム手袋を使用して、均一になるまでよく混合する。
2) プライマーを必ず塗布し、指触乾燥時間内（ベトツキのあるうちに）Lパテを充てんする。

注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。