

系 統	2液型エポキシ樹脂系目地材
特 長	1) 優れた伸び能力を有する。 2) 揺変性を有し、勾配部の流し込み充てんに適する。 3) 電気絶縁性に優れる。
用 途	1) 空港パンケーキライトのリード線埋設用目地充てん (勾配部)
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主 剤 / 6.67kg、硬化剤 / 3.33kg)
外 観 性 状	主 剤・褐色粘稠液状 硬化剤・褐色粘稠液状 混合物・褐色粘稠液状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	40	20	40	20

比 重 1.02～1.60 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による
危険物区分 主 剤 第4類 第4石油類
硬化剤 第4類 第4石油類 (Sタイプ)
硬化剤 第4類 第3石油類 (Wタイプ)

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 目地部に流し込み、充てんする。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。
5) 油脂分は、シンナーをつけたウェス等で除去する。

⚠ 注 意

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|---|