

系 統 2液型エポキシ樹脂系目地材

特 長 1) 硬化が速い。
2) コンクリート、金属との接着性に優れる。
3) 電気絶縁性に優れる。

用 途 1) 空港パンケーキライトの埋設 (速硬化型)

配 合 比 主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)

荷 姿 1kgセット (主 剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg)
5kgセット (主 剤/3.50kg、硬化剤/1.50kg)

外 観 性 状 主 剤…褐色粘稠液状
硬化剤…褐色液状
混合物…褐色粘稠液状

可 使 時 間

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	15	10	10	5

比 重 1.02～1.40 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による
危険物区分 主 剤 第4類 第3石油類
硬化剤 第4類 第3石油類

使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。
3) 目地部に流し込み、充てんする。

使用上の注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。
3) 可使時間内に作業を終了する。
4) シンナーや水を混入して使用しない。
5) 速硬化性であるため、可使時間内に、速やかに充てん作業を終了する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。