

系	統	2液型 柔軟型エポキシ樹脂系中塗り塗料
特	長	1) 耐水性、耐塩水性に優れる。 2) 耐薬品性に優れる。 3) 付着性に優れる
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニング材
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 5：1 (重量比)
荷	姿	18kg セット (主剤 / 15kg、硬化剤 / 3kg)
外	観 性 状	主 剤...4色 (ブルー、クリーム、グレー、ホワイト) 液状 硬化剤...褐色透明液状

可 使 時 間
塗 装 間 隔

温 度 []		5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]		8	7	6	4
塗 装 間 隔	最 短 [時間]	48	24	16	16
	最 長 [日]	7	7	7	7

比	重	1.27 (塗料比重)
標	準 塗 布 量	0.26kg / m ²
使	用 シ ン ナ ー	ネオシンナー#30 0~3%
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危 険 物 第 4 類 第 2 石 油 類 硬 化 剤 危 険 物 第 4 類 第 2 石 油 類
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。