

系	統	2液型 超柔軟型エポキシ樹脂系中塗り塗料
特	長	1) 塗膜の伸び能力に優れ、100%以上の伸び率を有する。 2) 下地への付着性に優れる。 3) 耐水、耐塩水性、耐薬品性に優れる。
用	途	1) コンクリート構造物の保護ライニング材
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 8：1 (重量比)
荷	姿	13.5kg セット (主剤/12.0kg、硬化剤/1.5kg)
外	観 性 状	主 剤...白色、グレー色液状 硬化剤...褐色透明液状

可 使 時 間
塗 装 間 隔

温 度 []		5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]		3	2.5	2	1
塗 装 間 隔	最 短 [時間]	24	16	16	10
	最 長 [日]	7	7	7	7

比 重 1.10 ± 0.10 (塗料比重)

標 準 塗 布 量 0.35kg/m²

使用シンナー ネオシンナー#30 0~5%

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消 防 法 による
区 分 主 剤 危険物 第4類 第2石油類
硬化剤 危険物 第4類 第2石油類

使 用 方 法
1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。
3) 刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。

使用上の注意
1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。
2) 湿潤面への施工は避ける。
3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
4) 可使時間内に塗装作業を終了する。
5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。