

系 統	2液型超厚膜エポキシ樹脂系塗料																							
特 長	1) 1回に1mm以上の厚付けが可能で、ダレやワレがない。 2) スプレー塗装が可能。																							
用 途	1) 港湾コンクリート構造物の塩害対策用超厚膜ライニング材(気中部)																							
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)																							
荷 姿	21kg セット(主剤 / 14kg、硬化剤 / 7kg)																							
外 観 性 状	主 剤...グレーおよびライトグリーン色ペースト状 硬化剤...ベージュ色液状 混合物...グレーおよびライトグリーン色ペースト状																							
可 使 時 間 塗 装 間 隔	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">温 度 [ ]</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">可 使 時 間 [時間]</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">塗 装 間 隔</td> <td>最 短 [時間]</td> <td>48</td> <td>24</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>最 長 [日]</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	温 度 [ ]		5	10	20	30	可 使 時 間 [時間]		3	2	1	0.5	塗 装 間 隔	最 短 [時間]	48	24	16	16	最 長 [日]	7	7	7	7
温 度 [ ]		5	10	20	30																			
可 使 時 間 [時間]		3	2	1	0.5																			
塗 装 間 隔	最 短 [時間]	48	24	16	16																			
	最 長 [日]	7	7	7	7																			
比 重	1.35 ± 0.10 (塗料比重)																							
標 準 塗 布 量	2.5 kg / m <sup>2</sup> (エアレス) 1.9 kg / m <sup>2</sup> (刷毛、ゴムベラ : 0.95 kg / m <sup>2</sup> × 2回)																							
貯 蔵 保 証 期 間	12か月(未使用、冷暗所保存)																							
消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	主 剤 指定可燃物 可燃性固体類 硬化剤 指定可燃物 可燃性固体類																							
使 用 方 法	1) セット単位または、主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが生じないように、均一に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー、スプレー等で塗布する。 4) シンナー等による希釈は行わない。																							
使 用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) スプラッシュゾーンへの施工は避ける。 4) 気温5 以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 5) 可使時間内に塗装作業を終了する。 6) 温度が高くなると急速に可使時間が短くなるため、必要に応じて塗料を冷却する。 7) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。																							

⚠ 注 意
-------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>4. 詳細については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。</li> </ul> |
|---|