

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系パテ材
特 長	1) 無溶剤型パテ材である。 2) CE (含浸接着剤) との付着性に優れている。
用 途	1) CFRP 接着工法用下地調整材
配 合 比	主剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外 観 性 状	主 剤...白色パテ状 硬化剤...黒色パテ状 混合物...灰色パテ状

可 使 時 間  
塗 装 間 隔

タ イ プ		冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [ ]		5	10	20	30
可 使 時 間 [分]		60	40	60	30
塗 装 間 隔	最 短 [時 間]	24	16	16	8
	最 長 [日]	7	7	7	7

比 重	1.40 ± 0.10 (硬化物)
標 準 使 用 量	0.5kg/m <sup>2</sup> (ただし、下地の状態により使用量は変化します。)
貯 蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが無くなるまで、均一に混合攪拌する。 3) ヘラ、ゴムコテ等を用いて、すりつけるように下地調整を行う。
使 用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

### △ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。