

系	統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系パテ材
特	長	1) 無溶剤型パテ材である。 2) プライマー、各種中塗り材との付着性に優れている。 3) 機械的強度が大きい。
用	途	1) コンクリート保護工法用下地調整材 2) 繊維シート接着工法用下地調整材 (カーボン繊維、アラミド繊維、ビニロン繊維)
配	合 比	主剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外	観 性 状	主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒色パテ状 混合物…灰色パテ状

可使時間
塗装間隔

タイプ		冬用 (W)		夏用 (S)	
温度 [°C]		5	10	20	30
可使時間 [分]		60	40	60	30
塗装間隔	最短[時間]	24	16	16	8
	最長 [日]	7	7	7	7

比	重	1.40±0.10 (硬化物)
標	準 使 用 量	0.5kg/m ²
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日	本 接 着 剤 工 業 会 ノ ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 製 品 登 録	Sタイプ：J A I A - 0 0 2 9 0 9 F☆☆☆☆ Wタイプ：J A I A - 0 0 2 9 1 0 F☆☆☆☆
使	用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 色むらが無くなるまで、均一に混合攪拌する。 3) ヘラ、ゴムコテ等を用いて、すりつけるように下地調整を行う。
使	用 上 の 注 意	1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 湿潤面への施工は避ける。 3) 原則として気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。