

系 統 ポリマーセメント系モルタル素地調整材 (エポキシエマルジョン)

特 長 1) コンクリートとの接着性に優れる。
2) 良好な作業性を有する。

用 途 1) PSライニングシステムの下地調整材

配 合 比 主 材 : 硬化剤 : 水 = 4 : 1 : 0 ~ 0.2 (重量比)

荷 姿 25kgセット (主材/20kg/袋 硬化剤/5kg)

外 観 性 状 主 材…黒褐色粉末状
硬化剤…淡黄白色液状
混合物…黒褐色モルタル状

可 使 時 間
塗 装 間 隔

温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]	8	4	2	1
塗 装 間 隔	最短 [日]	1	1	1
	最長 [日]	7	7	7

標 準 塗 布 量 0.5 ~ 2.0 kg/m² (膜厚約0.25 ~ 1mm)

貯 蔵 保 証 期 間 6か月 (凍結、直射日光を避け、屋内で貯蔵する)

消 防 法 に よ る
区 分 主 材 -
硬化剤 -

使 用 方 法 1) セット単位または配合比にしたがい、計量して使用する。
2) 主材を容器の中に入れ、攪拌しながら硬化剤を注ぎ込み、均一なスラリー状になるまで攪拌して下さい。
3) 金ゴテ、ゴムベラ等で平滑に塗布する。

使 用 上 の 注 意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れの除去)
2) 下地への水打ちを十分に行い、ドライアウトを防ぐ。
3) 躯体、雰囲気温度が5℃以下での施工は避ける。
4) 夏期などドライアウトの恐れのある場合は、養生シートをかける。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。