

系 統	1液型ポリウレタン樹脂系プライマー
特 長	1) 浸透性に優れ、下地の表面を強固にする。 2) 湿潤面接着性に優れる。 3) 耐水、耐薬品性に優れる。 4) 防食被覆材（NS-400）との付着性に優れる。
用 途	1) ショーボンドPSライニング工法用プライマー
配 合 比	1液型
荷 姿	16kg
外 観 性 状	褐色透明液状

塗 装 間 隔

温 度 [°C]		5	10	20	30
塗 装 間 隔	最短[時間]	8	4	2	1
	最長[時間]	48	24	24	24

比 重	0.95±0.05 (液比重)
標 準 塗 布 量	0.15kg/m ²
貯 蔵 保 証 期 間	6か月 (冷暗所保管)
消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第1石油類
使 用 方 法	1) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去) 2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。