

| | |
|---------|---|
| 系 統 | 1液型ポリウレタン樹脂系プライマー |
| 特 長 | 1) 浸透性に優れ、下地の表面を強固にする。 2) 湿潤面接着性に優れる。 3) 耐水、耐薬品性に優れる。 4) 防食被覆材（NS-400）との付着性に優れる。 |
| 用 途 | 1) ショーボンドPSライニング工法用プライマー |
| 配 合 比 | 1液型 |
| 荷 姿 | 16kg |
| 外 観 性 状 | 褐色透明液状 |

塗 装 間 隔

| 温 度 [°C] | | 5 | 10 | 20 | 30 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| 塗 装 間 隔 | 最短[時間] | 8 | 4 | 2 | 1 |
| | 最長[時間] | 48 | 24 | 24 | 24 |

| | |
|--------------------------|---|
| 比 重 | 0.95±0.05 (液比重) |
| 標 準 塗 布 量 | 0.15kg/m ² |
| 貯 蔵 保 証 期 間 | 6か月 (冷暗所保管) |
| 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分 | 第4類 第1石油類 |
| 使 用 方 法 | 1) 刷毛、ローラー等で塗布する。 |
| 使 用 上 の 注 意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去) 2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。 |

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。